



**Bio Impression** är en djupträngande, snabbtorkande och fuktskyddande naturlig oljefernissa som består av Linolja, Ricinolja, Palmolja, Citronolja och Aloe. **Le Tonkinois Oljelack** är en produkt som har tillverkats i över 100 år bestående av en sammankokt linolja och kinesisk träolja utan lösningsmedel. Ger hög glans och finish. Oljelacken kan mätteras med **Le Tonkinois Gelomat**. (Gelomat innehåller lösningsmedel)

#### Ytbehandling för hög glans av trä utomhus och inomhus

Träytorna skall vara rena och fettfria, helst ska ytan vara nyslipad. Träets fuktkvot får ej överstiga 14%.

Bio Impression läggs på minst 2 lager inomhus och 3-5 lager utomhus.

Vi rekommenderar 5 strykningar för att erhålla ett resultat som ger en mot sol och fukt motståndskraftig yta.

Bio Impression måste torka minst 8 timmar före nästa lager.

Slipning mellan skikten är ej nödvändig om inte tiden mellan strykningarna har överskridits eller att slutresultatet kräver det.

**För lackutseende appliceras Oljelacken som slutfinish på Bio Impressionen.**

**Oglaserade keramikplattor, metall och stål kan också ytbehandlas på samma sätt.**

**Verktyg:** pensel, roller eller spruta. På hyvlat trä, slät keramik kan även trasa användas.

#### Ytbehandling med Bioimpression för halvmatt utseende (sidenglans)

För att erhålla ett "oljat utseende" lägger man på Bio Impression flödigt med en svamp typ Scotch-Brite. Låt oljan suga in under 15-20 minuter. Se till att hela ytan hålls "blöt" under denna tid. Torka därefter av ytan så att alla blanka fläckar försvinner.

Nästa lager läggs på efter 8 timmar. Avtorkning kan då göras efter 1-5 minuter.

Utsätts ytan för sol och regn upprepas denna procedur 5-10 gånger.

Inomhus räcker 1-4 lager vid normal fuktbelastning.

Blir resultatet för blankt kan en mindre yta mattas med en Scotch-Brite efter 6-8 timmar.

#### Lasering med färg

Se separat informationsblad **Le Tonkinois BioKulör**

#### Underhåll

Ytor behandlade enligt ovan kontrolleras årligen.

Börjar ytan mattas eller gråna, slipa av med slipduk, alternativt avtvättning med ett effektivt rengöringsmedel med ordentlig eftersköjning.

Lägg därefter på 2 lager Bio Impression.

Utsatta ytor som är behandlade med färre än 3 lager måste tillföras ny olja inom 1-2 år.



**Ytor målade med Linoliefärg kan underhållas med Bio Impression.** Färgen behåller yta och glans längre tid med denna "fernissa". Vi rekommenderar en tunn strykning vid varje underhållstillfälle.

[www.letonkinois.se](http://www.letonkinois.se)

[www.ottossonfarg.com](http://www.ottossonfarg.com)